



230016349789



苏应急2505

检 验 报 告

产品名称 煤矿井下路面用聚乙烯板材

型号规格 /

生产单位 山东博驰耐磨材料有限公司

检验类别 CMAC 首次检验

煤炭工业徐州劳动防护用品技术服务公司
国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心



煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司
国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心
检 验 报 告

No: 2026ZY-062

第 1 页 共 5 页

产品名称	煤矿井下路面用聚乙烯板材	型号规格	/
生产单位	山东博驰耐磨材料有限公司	邮政编码	253500
生产地址	山东省德州市陵城区安德街道扶丰街与汇丰路交叉口往东 200 米路北	联系电话	18653485666
送样日期	2026 年 03 月 12 日	抽样地点	/
送样人员	高曼	抽样基数	/
到样日期	2026 年 03 月 17 日	样品状态	样品无损坏, 能够满足检验要求,
样品数量	成品一件: 300×360×10mm, 7 块	样品编号	2026ZY-062
检验日期	2026 年 03 月 17 日至 2026 年 03 月 22 日	检验地点	中心试验室
检验项数	共 8 项	任务书号	Z202600117
检验依据	MT/T 113-1995 《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》		
检验结论	依据上述检验依据、CMAC18-3699901-01-2023 《CMAC 产品认证规则 非金属制品安全认证规则》、Q/HDY 001-2026 《煤矿井下路面用聚乙烯板材》所列项目要求, 所检样品 CMAC 首次检验合格。 详细检验结果见第 2~5 页。 签发日期: 2026 年 03 月 22 日		
备注	/		

批准:

陈斌

审核:

刘浩

主检:

高海彤

检验项目和检验结论

第 2 页 共 5 页

[illegible]

煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司
国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心
检 验 报 告

No: 2026ZY-062

第 3 页 共 5 页

No. 2020Z1-002									
序号	检验项目		技术要求		检验结果			结论	
1	拉伸强度, MPa		≥12		37.5			合格	
2	压缩强度, MPa		≥17		32.9			合格	
3	冲击强度, kJ/m²		≥10		30.8			合格	
4	弯曲强度, MPa		≥10		43.4			合格	
5	酒精喷灯 燃烧试验	有焰 燃烧时间 s	6 块试件的算术平均值≤3		1.6			合格	
			单块试件最大值≤10		1.9				
		无焰 燃烧时间 s	6 块试件的算术平均值≤10		0				
			单块试件最大值≤30		0				
		火焰 扩展长度 mm	≤280		107	111	102		
					105	107	104		
6	酒精灯 燃烧试验	有焰 燃烧时间 s	6 块试件的算术平均值≤6		1.7			合格	
			单块试件最大值≤12		2.0				
		无焰 燃烧时间 s	6 块试件的算术平均值≤20		0				
			单块试件最大值≤60		0				
		火焰 扩展长度 mm	≤250		72	76	69		
					75	72	70		
7	表面电阻值	上表面 Ω	≤3×10⁸		6.9×10⁵			合格	
		下表面 Ω	≤3×10⁸		5.7×10⁵				
8	耐老化性能 老化温度: 40℃ 相对湿度: 93% 老化时间: 96h	拉伸强度 变化率, %	±5		-3			合格	
		压缩强度 变化率, %	±10		-6				
		弯曲强度 变化率, %	±10		-7				

煤矿井下路面用聚乙烯板材主要零（元）部件及重要原材料明细表

第 4 页 共 5 页

[illegible]

煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司
国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心
检 验 报 告

样 品 描 述

No: 2026ZY-062

第 5 页 共 5 页

1. 材质、颜色：聚乙烯、黑色；
2. 产品与审查备案的技术文件一致。

