

煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司
国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心

检验报告

No: 2020FQ-127

第 1 页 共 3 页

产品名称	PE 高分子辅助运输路基板	型号规格	1130×1130×55mm
生产单位	山东博驰耐磨材料有限公司	检验类别	委托检验
委托单位	山东博驰耐磨材料有限公司	邮政编码	253500
通讯地址	山东德州经济开发区簸箕 刘盛和景园东门沿街房56号	联系电话	18266185959
送样日期	2020 年 08 月 08 日	抽样地点	—
送样人员	刘岩	抽样基数	—
到样日期	2020 年 08 月 14 日	样品状态	样品无损坏，能够满足检 验要求。
样品数量	1 块	样品编号	—
检验日期	2020 年 08 月 15 日至 2020 年 08 月 18 日	检验地点	中心试验室
检验项数	共 2 项	任务书号	—
检验依据	MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》		
检 验 结 论	样品经检验，符合 MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静 电性通用试验方法和判定规则》标准中规定的技术要求。 签发日期：2020 年 08 月 18 日		
备 注	双抗检验报告		

批准：

叶晓新

审核：

刘浩

主检：

吕明春

煤炭工业徐州劳动防护技术服务公司

国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心

检 验 报 告

No: 2020FQ-127

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目			技术要求	检验结果			结论
1	阻燃性	酒精喷灯燃烧试验	有焰燃烧时间 s	单块试件 最大值 ≤ 10	1.8			合格
				6 块试件 算术平均值 ≤ 3	1.1			
			无焰燃烧时间 s	单块试件 最大值 ≤ 30	0			
				6 块试件 算术平均值 ≤ 10	0			
			火焰扩展长度 mm	≤ 280	97	101	98	
					107	106	108	
		酒精灯燃烧试验	有焰燃烧时间 s	单块试件 最大值 ≤ 12	2.1			
				6 块试件 算术平均值 ≤ 6	1.5			
			无焰燃烧时间 s	单块试件 最大值 ≤ 60	0			
				6 块试件 算术平均值 ≤ 20	0			
			火焰扩展长度 mm	≤ 250	61	57	54	
					62	58	60	
2	表面电阻值	上表面 Ω	$\leq 3.0 \times 10^8$	3.6×10^5			合格	
		下表面 Ω	$\leq 3.0 \times 10^8$	3.7×10^5				